

MUREXIN

Spezialversiegelung **WD Top+**

Ihr Plus Produkt:

Im System mit der Spezialabdichtung **WD-1K**
und zum Schutz von Beton!

Abdichtungstechnik



Im System mit der Spezialabdichtung WD-1K und zum Schutz von WU-Beton!



Produkteigenschaften

Die einkomponentige und damit gebrauchsfertige Spezialversiegelung **WD Top+** ist lösemittel-, silikon-, isocyanat- und wasserfrei sowie UV- und IR-stabil. Sie hat einen sehr geringen Verbrauch und trocknet extrem schnell. Bei idealen Bedingungen ist sie bereits nach 30 min griffest und somit für den Auftrag der zweiten Schicht ausreichend abgetrocknet: Beispielsweise kann ein Becken schon nach 72 Stunden befüllt werden. Ebenfalls geeignet ist sie als haftvermittelnde Schicht für die Verwendung von Spezialabdichtung **WD-1K** auf **WD-1K** ebenso als Einstreuschicht oder Nuttschicht und als Versiegelung bei Wandhochzügen.

Verarbeitung

Das Produkt ist einkomponentig und somit gebrauchsfertig eingestellt. Daher ist kein Anmischen mehr erforderlich. Bei der Verarbeitung ist die Spezialversiegelung **WD Top+** mit dem je nach Einsatzzweck geeigneten Werkzeug aufzutragen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt.

Werkzeug: Fusselfreier Roller, Pinsel

Geeignete Untergründe: Der Untergrund ist tragfähig und frei von trennend wirkenden, arteigenen oder artfremden Substanzen oder sonstigen üblicherweise auf Baustellen vorkommenden, für einen ausreichenden Haftverbund sich negativ auswirkenden Substanzen, herzustellen. Graten oder scharfkantige Unebenheiten sollten abgestoßen werden. Fehlstellen wie Vertiefungen, Mauerwerksfugen, Mörteltaschen, Kiesnester oder auch tiefere Ausbrüche und Lunker im Untergrund sollten im Vorfeld mit Murexin Mörtel oder Betoninstandsetzungsprodukten verfüllt, geebnet bzw. reprofiliert werden. Untergrundvorbehandlung erfolgt durch geeignete mechanische Verfahren, durch Reinigung mit Murexin Aceton.

Technische Daten

Begebarkeit:	nach ca. 3 Stunden bei +20 °C
Chemische Basis:	Polymer-Hybrid
Farbe:	Schwimmbadblau, Hellgrau, Weiß
Verbrauch:	ca. 0,25 - 0,30 kg/m ² auf Spezialabdichtung WD-1K ca. 0,40 - 0,50 kg/m ² auf Beton, je nach dessen Saugfähigkeit
Dichte:	1,50 g/cm ³
Schichtdicke:	ca. 0,5 mm
Trocknungszeit:	ca. 3 Stunden bei +20 °C
Verarbeitungstemperatur:	+10 °C - +35 °C
Verarbeitungszeit:	ca. 45 Minuten bei +20 °C
Wasserbelastbar:	nach 72 Stunden

Vorteile

- einkomponentige Versiegelung
- für innen und außen
- vertikal und horizontal einsetzbar
- chemisch hochbeständig
- niedrige Oberflächenenergie

Tip

griffest nach
ca. 30 min
Ein Becken kann
bereits nach 72h
befüllt werden!



Für weitere Informationen
können Sie hier klicken und
unsere Produktseite
besuchen.



Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.murexin.com
Layout: 02/2024