

EPOXY IMPRÄGNIERUNG EP 1



- > verdunstungsschützend
- > verfestigend
- > chemikalienbeständig
- > frost- und tausalzbeständig



Produktbeschreibung

Lösemittelhaltiges, zweikomponentiges, transparentes Epoxidharz-System als Imprägnierung und Verdunstungsschutz.

Im Innen- und Außenbereich. Zur Imprägnierung und Verfestigung von saugenden mineralischen Untergründen. Zum Imprägnieren und als Verdunstungsschutz auf frisch geflügelten monolithischen Platten (Applikation rechtzeitig in der Hydratationsphase - die Saugfähigkeit des Betons muss noch gewährleistet sein!). Zur Verbesserung der mechanischen Abriebfestigkeit. Zum Schutz gegen Treibstoffe und Öle.

Lieferform

Gebinde	Überversackung	Palette
5 L / BKA	-	42 BKA
5 L / BKA	-	99 BKA

Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken auf Holzrost im unangebrochenen Originalgebinde lagerfähig 365 Tage

Verarbeitung

Empfohlenes Werkzeug

Langsam laufendes elektrisches Rührwerk, geeignetes Mischgefäß, Pinsel, Bürste, Roller, Gummibesen, Sprühgerät (lösemittelbeständige Ausführung).

Anmischen

Komponente A und Komponente B werden grundsätzlich im jeweils stimmigen Mischungsverhältnis geliefert. Zum Ermitteln von Teilmengen muss eine Waage verwendet werden. Die Komponente A mittels elektrischem, langsam laufendem Rührwerk (ca. 300 Upm) gründlich aufrühren, dann die Komponente B zugeben und bis zur Erreichung einer homogenen, schlierenfreien Konsistenz (ca. 2-3 Minuten) weiterrühren. Zur Vermeidung von Misch- und/oder Verhältnisfehlern muss das gemischte Material in ein sauberes, trockenes Gefäß umgefüllt (umtopfen) und nochmals gründlich aufgerührt werden.

Verarbeiten

Die angemischte Imprägnierung wird am Untergrund ausgegossen und mittels Gummibesen flutend appliziert und nachgerollt (Pfützenbildung ist zu vermeiden!). Bei Einsatz als Imprägnierung unter Reaktionsharzsystemen muss eine Trocknungszeit von mind. 24 Stunden eingehalten werden. Bei der Anwendung als Verdunstungsschutz erfolgt die Applikation mittels Sprühgerät (lösemittelbeständige Ausführung).

Technische Angaben

Dichte	Komp. A + B ca. 1,0 g/cm ³
Viskosität	Komp. A + B ca. 40 mPa*s
Farbe	transparent
Verbrauch	0,15 - 0,30 l/m ² abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes.
Topfzeit	ca. 12 Std. bei 20°C

Prüfzeugnisse

Geprüft nach (Norm, Klassifizierung ...)
EN 1504-2:2005

Untergrund

Geeignete Untergründe

Anforderung an mineralische Untergründe:

Der Untergrund muss entsprechend den Anforderungen der IBF-Richtlinie – Industrieböden aus Reaktionsharz - trocken, tragfähig und frei von trennend wirkenden, arteigenen oder artfremden Substanzen sein. Restfeuchte max. 4 Gew. %, gemessen mit dem CM-Gerät. Untergrundtemperatur größer 12 °C und 3 K über Taupunkt; Haftzugfestigkeit im Mittel 1,5 N/mm²; Haftzugfestigkeit kleinster Einzelwert 1,1 N/mm²

Produkt- und Verarbeitungshinweise

Materialhinweise:

- Bei Verarbeitung außerhalb des idealen Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitsbereiches können sich die Materialeigenschaften merklich verändern.
- Materialien vor der Verarbeitung entsprechend temperieren!
- Um die Produkteigenschaften beizubehalten, dürfen keine Fremdmaterialien beigemischt werden!
- Wasserzugabemengen oder Verdünnungsangaben sind genauest einzuhalten!
- Abgetönte Produkte vor der Verwendung auf Farbtongenauigkeit überprüfen!
- Farbgleichheit kann nur innerhalb einer Charge gewährleistet werden.
- Die Farbtonausbildung wird durch die Umgebungsbedingungen wesentlich beeinflusst.

Umgebungshinweise:

- Nicht bei Temperaturen unter + 5°C verarbeiten!
- Der ideale Temperaturbereich für Material, Untergrund und Luft liegt bei + 15°C bis + 25°C.
- Der ideale Luftfeuchtigkeitsbereich liegt bei 40 % bis 60 % relativer Feuchte.
- Erhöhte Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verzögern, niedrige Luftfeuchtigkeit und/oder höhere Temperaturen beschleunigen die Trocknung, Abbindung und Erhärtung.
- Während der Trocknungs-, Reaktions- und Erhärtungsphase ist für ausreichende Belüftung zu sorgen; Zugluft ist zu vermeiden!
- Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wind und Wetter schützen!
- Angrenzende Bauteile schützen!

Tipps:

- Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vor zu testen.
- Produktdatenblätter aller im System verwendeten MUREXIN Produkte beachten.
- Für Ausbesserungsarbeiten ein unverfälschtes Originalprodukt der jeweiligen Charge aufbewahren.

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Sicherheitshinweise

Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
- Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
- Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
- Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.
- Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Atemschutz:

- Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Handschutz: Schutzhandschuhe.

Handschuhmaterial

- Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

- Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille.

Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Anwendung unserer Produkte darf nur durch Fachleute und/oder versierte, fachkundige und entsprechend handwerklich begabte Personen erfolgen. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vor zu testen. Naturgemäß können nicht alle möglichen, gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann, wurde verzichtet.

Die geltenden, technischen, nationalen und europäischen Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Materialien, Untergrund und nachfolgendem Aufbau beachten! Gegebenenfalls Bedenken anmelden. Mit Herausgabe einer neuen Version verliert diese ihre Gültigkeit.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind im Internet unter www.murexin.com abrufbar.

Chemische Beständigkeit

		Epoxy Imprägnierung Repol EP 1	Epoxy Grundierharz GH 50 Epoxy Basisharz EP 70 BM Epoxy Expressharz EP 90	Epoxy Grundierharz EP 2	Epoxy Beschichtung EP 3 Epoxy Beschichtung ASD 130	Epoxy Clear Coat CC 200	Aquapox AP 3000	Epoxy Versiegelung Färbig EP 20	Aqua Sealing AS 1500	Polyurethan Versiegelung PU 40	Epoxy Topcoat EP 100 TC
Alkohole	Methanol	1 Std	1 Std	1 Std	1 Std	24 Std	1 Std	1 Std	24 Std	1 Std	24 Std
	Ethanol	1 Std	24 Std	24 Std	1 Std	24 Std	3 Tage	1 Std	24 Std	24 Std	24 Std
	Isopropylalkohol	✓	1 Mon	6 Mon	1 Wo	24 Std	6 Mon	3 Tage	24 Std	1 Wo	24 Std
	Ethylenglykol	✓	✓	6 Mon	✓	6 Mon	6 Mon	✓	3 Wo	✓	6 Mon
	n-Butanol	24 Std	✓	1 Wo	3 Tage	1 Wo	1 Wo	3 Tage	1 Wo	3 Tage	1 Wo
	Butylglykol	1 Std	1 Wo	24 Std	3 Tage	3 Tage	1 Wo	3 Tage	3 Tage	24 Std	3 Tage
Ester und Ketone	Aceton	✗	1 Std	1 Std	✗	1 Std	1 Std	✗	1 Std	1 Std	1 Std
	Methylethylketon	✗	1 Std	✓	✗	1 Std	1 Std	✗	1 Std	1 Std	1 Std
	Ethylazetat	1 Std	1 Std	1 Std	✗	1 Std	1 Std	✗	1 Std	1 Std	1 Std
	Methylisobutylketon	1 Wo	3 Tage	24 Std	3 Tage	1 Std	6 Mon	1 Tag	1 Std	1 h	1 Std
	n-Butylazetat	3 Tage	3 Tage	24 Std	1 Std	6 Mon	6 Mon	1 Std	3 Wo	1 h	6 Mon
Kohlenwasserstoffe	n-Hexan	✓	✓	6 Mon	✓	6 Mon	6 Mon	✓	3 Wo	✓	6 Mon
	Toluol	✓	24 Std	24 Std	1 Std	24 Std	6 Mon	1 Std	24 Std	1 Std	24 Std
	Test-Benzin 140/200	✓	✓	6 Mon	✓	6 Mon	6 Mon	✗	3 Wo	1 Wo	6 Mon
	Shellisol A	✓	✓	6 Mon	1 Wo	6 Mon	6 Mon	3 Tage	3 Wo	1 Std	6 Mon
Treibstoffe, Öle	Motoröl	✓	✓	6 Mon	✓	6 Mon	6 Mon	✓	3 Wo	✓	6 Mon
	Dieselloil	✓	✓	6 Mon	✓	6 Mon	6 Mon	✓	3 Wo	✓	6 Mon
	Bremsflüssigkeit	24 Std	✓	1 Wo	✓	6 Mon	6 Mon	✓	3 Wo	1 Wo	6 Mon
	Sonnenblumenöl	✓	✓	6 Mon	✓	6 Mon	6 Mon	✓	3 Wo	✓	6 Mon
	Superbenzin	✓	✓	6 Mon	3 Tage	6 Mon	6 Mon	3 Tage	3 Wo	1 Std	6 Mon
Organische Säuren	Ameisensäure 10%	3 Tage	3 Tage	3 Tage	1 Std	1 Std	1 Std	1 Std	1 Std	3 Tage	1 Std
	Essigsäure 10%	1 Wo	✓	1 Wo	1 Wo	3 Tage	3 Tage	3 Tage	3 Tage	1 Wo	3 Tage
	Essigsäure 50%	1 Std	1 Std	✓	1 Std	✗	✓	1 Std	✗	24 Std	✗
	Zitronensäure 10%	✓	✓	1 Wo	✓	1 Wo	3 Tage	✓	1 Wo	✓	1 Wo
	Milchsäure 10%	✓	✓	1 Wo	✓	24 Std	24 Std	1 Wo	24 Std	✓	24 Std
Mineralsäuren	Salzsäure 10%	1 Wo	✓	6 Mon	✓	1 Wo	6 Mon	1 Wo	1 Wo	✓	1 Wo
	Salzsäure 30%	1 Wo	✓	1 Wo	✓	3 Tage	3 Tage	1 Tag	3 Tage	✓	3 Tage
	Schwefelsäure 10%	✓	1 Wo	6 Mon	✓	1 Wo	3 Tage	1 Wo	1 Wo	✓	1 Wo
	Schwefelsäure 38%	✓	✓	6 Mon	✓	1 Mon	1 Wo	1 Wo	3 Wo	✓	1 Mon
	Schwefelsäure 98%	✗	1 Std	✓	1 Std	✗	✓	✗	✗	1 Std	✗
	Salpetersäure 10%	✓	✓	6 Mon	✓	6 Mon	3 Tage	1 Wo	3 Wo	✓	6 Mon
	Salpetersäure 50%	1 Std	1 Std	1 Wo	1 Std	1 Wo	1 Std	1 Std	3 Wo	1 Std	1 Wo
Laugen	Natronlauge 10%	✓	✓	6 Mon	✓	6 Mon	6 Mon	✓	3 Wo	✓	6 Mon
	Natronlauge 50%	✓	✓	1 Wo	✓	1 Wo	6 Mon	✓	1 Wo	✓	1 Wo
	Ammoniak 10%	✓	✓	6 Mon	✓	6 Mon	6 Mon	✓	3 Wo	✓	6 Mon
	Hypochloridlauge	✓	✓	6 Mon	✓	6 Mon	6 Mon	✓	3 Wo	1 Std	6 Mon
	Wasserstoffperoxid 3%	✓	✓	6 Mon	✓	6 Mon	6 Mon	✓	3 Wo	1 Std	6 Mon
	Wasserstoffperoxid 30%	✓	✓	6 Mon	✓	6 Mon	1 Wo	✓	3 Wo	1 Std	6 Mon

Testmethode: Die Prüfung der Beständigkeiten erfolgte durch Einlegen von Probekörpern in die entsprechenden Prüfflüssigkeiten bei Raumtemperatur. Bei den Beschichtungen erfolgte die Beurteilung der Beständigkeit durch Auswertung der gemessenen Shore-Härte, bzw. durch Bestimmung der Gewichtsänderung. Bei den Versiegelungen erfolgte die Bestimmung der Beständigkeit visuell.

✓ Beständig
✗ Nicht beständig