




## TopLevel HL 45 Hybrid-Nivelliermasse



- > geeignet für problematische Untergründe
- > für alle Belagsarten
- > schnelle Durchtrocknung
- > nahezu spannungsfrei



### Produktbeschreibung

HybridBase HL 45 ist eine selbstverlaufende Ausgleichsmasse auf Hybridbasis (zementär / calciumsulfat-basiert) zur Egalisierung und Nivellierung von Untergründen im Innenbereich. HybridBase HL 45 härtet nahezu spannungsfrei aus, somit wird das Rissrisiko auch bei höheren Schichtdicken minimiert und ermöglicht den Einsatz auch auf problematischen sowie gemischten Untergründen.

Das Material weist ein gutes Fließverhalten auf und kann sowohl gepumpt als auch mit der Zahnrakel verteilt werden. Aufgrund der sehr guten Fließeigenschaften ist ein nachträgliches Stacheln der Fläche nicht zwingend notwendig. Nach dem Erhärten entsteht eine glatte, gut schleifbare Oberfläche, welche nach vollständiger Trocknung mit allen herkömmlichen Bodenbelagsarten, inklusive Parkett belegt werden kann.

Für Fußbodenheizung uneingeschränkt einsetzbar.

Nicht im Dauernassbereich einsetzbar.

#### Lieferform

Gebinde	Überverpackung	Palette
25 KG / PS	-	42 PS

#### Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken auf Holzrost im unangebrochenen Originalgebinde lagerfähig 365 Tage

### Verarbeitung

#### Verarbeiten

Die Nivelliermasse in einem sauberen Mischgefäß mittels elektrischen Rührwerks homogen und knollenfrei anmischen (Mischzeit ca. 2 Minuten). Ein optimales Mischergebnis wird vor allem durch Einsatz des DLX-Rührers erzielt.

## Grundierung und Untergrundvorbereitung:

Auf saugfähigen Untergründen sind geeignete Grundierungen wie Tiefengrund LF 1, Voranstrich D 1 (maximal im Verhältnis 1:3 mit Wasser verdünnt) oder Spezialhaftgrund DX 9 (ebenfalls maximal 1:3 mit Wasser verdünnt) einzusetzen. Die aufgetragenen Grundierungen müssen vor den weiteren Arbeitsschritten vollständig durchgetrocknet sein. Auf nicht-saugfähigen Untergründen ist Spezialhaftgrund DX 9 unverdünnt oder Supergrund D 4 Rapid zu verwenden. Die maximal zulässige Schichtdicke der nachfolgenden Nivelliermasse pro Arbeitsgang beträgt bei dieser Anwendung max.10 mm.

Bei problematischen Untergründen kann gegebenenfalls eine geeignete Murexin Epoxidharz-, SMP- oder PU-Grundierung eingesetzt werden. Diese ist im frischen Zustand vollflächig mit geeignetem Quarzsand im Überschuss abzusanden (ca. 2,5 - 3,0 kg pro m<sup>2</sup>), um eine sichere mechanische Verkrallung für die nachfolgende Nivelliermasse zu gewährleisten. Nach vollständiger Aushärtung ist nicht gebundener Überschuss sand sorgfältig zu entfernen und abzusaugen.

Sind keine Randdämmstreifen vorhanden, müssen diese vor Beginn der Nivellierarbeiten mit Randdämmstreifen RS 50 fachgerecht ergänzt werden.

Wenn Schleifstaub nach dem Anschleifen der Nivelliermasse nicht vollständig entfernt werden kann (z. B. bei begrenzter Absaugleistung), wird empfohlen, vor dem Klebstoffauftrag eine staubbindende Grundierung mit Tiefengrund LF 1 auszuführen. Dadurch wird der Reststaub gebunden und zugleich – insbesondere bei höheren Temperaturen – eine verlängerte Einlegezeit erreicht, sowie eine vorzeitige Auftrocknung des Klebstoffes vermieden.

Die Verarbeitungszeit beträgt je nach Umgebungstemperatur ca. 30 - 40 Minuten. Begehbar nach ca. 3 h. Die Belegreife wird bei 3 mm Schichtdicke nach ca. 10 – 12 Stunden erreicht.

Bei höheren Schichtdicken, sowie niedrigeren Raumtemperaturen ist eine längere Trocknungszeit einzukalkulieren.

Die angegebenen Biegezug- und Druckfestigkeiten beziehen sich auf einen Wasserwert von 0,22 L pro kg, bei einer Veränderung der Wassermenge können diese Werte abweichen.

## Technische Angaben

Chemische Basis

Farbe

Verbrauch

Hybrid (zementär/calciumsulfat-basiert)

hellgrau

- Bei 1 mm Schichtdicke ca.1,5 kg/m<sup>2</sup> - Reichweite pro 25 kg Einheit: ca. 16,6 m<sup>2</sup>

- Bei 3 mm Schichtdicke ca. 4,5 kg/m<sup>2</sup> - Reichweite pro 25 kg Einheit: ca. 5,5 m<sup>2</sup>

- Bei 10 mm Schichtdicke ca. 15 kg/m<sup>2</sup> - Reichweite pro 25 kg Einheit: ca. 1,6 m<sup>2</sup>

Wasserbedarf

max. 5,5 l pro 25 kg Einheit

Schichtdicke

1-10 mm

Verlegereife

- Schichtdicke bis 3 mm: ca. 10 – 12 h

- Schichtdicke bis 5 mm: ca. 14 – 20 h

- Schichtdicke bis 10 mm: ca. 24 – 48 h

mechanische Belastbarkeit  
Verarbeitungszeit  
Zertifikate/Prüfberichte/erreichte Klasse  
Biegezugfestigkeit  
Druckfestigkeit  
Untergrundtemperatur

Die Trocknungszeiten beziehen sich auf eine relative Luftfeuchte von 50 % bei 20°C  
begehbar nach ca. 3 h  
30 – 40 min  
EC1+  
F7  
C35  
min. +15°C

## Untergrund

### Geeignete Untergründe

bauübliche mineralischen Untergründe  
Zementestriche und Betonböden  
Trockenestrichelemente auf Zementbasis

Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und den geltenden technischen nationalen und europäischen Richtlinien, Normen sowie den "Allgemein anerkannten Regeln des Fachs" entsprechen.

Auf saugfähigen Untergründen:

- Tiefengrund LF 1 (unverdünnt),
- Spezial Haftgrund DX 9 (1:1 bis 1:3)
- Voranstrich D 1 (1:1 bis 1:3)

Auf nicht saugfähigen Untergründen:

- Spezial Haftgrund DX 9 (unverdünnt) – Schichtdicke pro Arbeitsgang max. 10 mm
- Supergrund D 4 Rapid (unverdünnt) – Schichtdicke pro Arbeitsgang max. 10 mm

## Produkt- und Verarbeitungshinweise

(KLT - (Boden-)Spachtelmasse)

Materialhinweise:

- Bei Verarbeitung außerhalb des idealen Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitsbereiches können sich die Materialeigenschaften merklich verändern.
- Materialien vor der Verarbeitung entsprechend temperieren!
- Um die Produkteigenschaften beizubehalten, dürfen keine Fremdmaterialien beigemischt werden!
- Wasserzugabemengen oder Verdünnungsangaben sind genauest einzuhalten!
- Angemischtes, bereits anzusteifen beginnendes Material darf nicht weiterverdünnt oder mit frischem Material versetzt werden!
- Die angegebenen Biegezug- und Druckfestigkeiten beziehen sich auf einen Wasserwert von 0,22L pro kg. Eine Veränderung der Wassermenge kann zu einer Abweichung der Festigkeitsklasse führen.

Umgebungshinweise:

- Nicht bei Untergrundtemperaturen unter + 15°C verarbeiten!
- Der ideale Temperaturbereich für Material, Untergrund und Luft liegt bei + 15°C bis + 25°C.
- Der ideale Luftfeuchtigkeitsbereich liegt bei 40 % bis 60 % relativer Feuchte.
- Erhöhte Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verzögern, niedrige Luftfeuchtigkeit und/oder höhere Temperaturen beschleunigen die Trocknung, Abbindung und Erhärtung.
- Während der Trocknungs-, Reaktions- und Erhärtungsphase ist für ausreichende Belüftung zu sorgen; Zugluft ist zu vermeiden!
- Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wind und Wetter schützen!
- Angrenzende Bauteile schützen!

**61046, TopLevel HL 45 Hybrid-Nivelliermasse, gültig ab: 17.06.2026, SBI, Seite 3**

### Tipps:

- Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vor zu testen.
- Produktdatenblätter aller im System verwendeten MUREXIN Produkte beachten.
- Für Ausbesserungsarbeiten ein unverfälschtes Originalprodukt der jeweiligen Charge aufbewahren.
- Bei Heizstrichen muss der normgerechte Ausheizvorgang vor der Verlegung erfolgen.
- Während der Verarbeitung und Erhärtung darf die Fußbodenheizung nicht eingeschaltet sein.

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

## Sicherheitshinweise

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Anwendung unserer Produkte darf nur durch Fachleute und/oder versierte, fachkundige und entsprechend handwerklich begabte Personen erfolgen. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vor zu testen. Naturgemäß können nicht alle möglichen, gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann, wurde verzichtet.

Die geltenden, technischen, nationalen und europäischen Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Materialien, Untergrund und nachfolgendem Aufbau beachten! Gegebenenfalls Bedenken anmelden. Mit Herausgabe einer neuen Version verliert diese ihre Gültigkeit.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind im Internet unter [www.murexin.com](http://www.murexin.com) abrufbar.