


SPEZIALABDICHTUNG WD-1K



- > Lebensmittelecht
- > Vertikal und horizontal einsetzbar
- > Abdichtung für Innen und Außen
- > Flüssige Dach- und Bauwerksabdichtung
- > Auf mattfeuchte Untergründe applizierbar



Produktbeschreibung

Hochwertige, flexible, einkomponentige, gebrauchsfertige, weichmacher-, lösemittel-, silikon- und isocyanatfreie, dauerelastische und witterungsbeständige geprüfte Dach- und Bauwerksabdichtung für sämtliche Abdichtungsarbeiten im Innen- und Außenbereich, unter verschiedensten Oberbelägen wie Natursteinteppichen, keramischen Belägen, mineralischen Fließmassen etc.

Universell einsetzbare Abdichtung im Innen- und Außenbereich auf mineralischen Untergründen, auf saugenden- und auch mattfeuchten saugenden Untergründen sowie auch auf zahlreichen nichtsaugenden Untergründen. Feuchtigkeitsabdichtung für die verschiedensten waag- und senkrechten Boden- bzw. Wandbereiche wie z. B. im Bereich von Flach- und Steildächern, Terrassen, Balkonen oder Laubengängen, Badezimmer, Großküchen sowie auch in Technikräumen, Verdunstungsrinnen oder auch Aufzugsschächten. Winddichtung für Blower-Door-Tests bei Niedrigenergie und Passivhäusern im Bereich von Anschlussstellen wie z. B. Fenster- und Türleibungen sowie verschiedener Rohrdurchführungen.

In Unterwasserbereichen wie Swimmingpools, Zierbrunnen, Springbrunnen, Zisternen, Pumpsümpfen usw. als Abdichtung, in Verbindung mit der Spezialversiegelung WD Top+ als zusätzlicher Oberflächenschutz, einsetzbar.

Lieferform

Gebinde	Überverpackung	Palette
13 KG / KE	-	36 KE

Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken auf Holzrost im unangebrochenen Originalgebinde lagerfähig 365 Tage

Verarbeitung

Empfohlenes Werkzeug

Roller, Pinsel, Airless-Applikation.

Werkzeug kann nach der Verarbeitung mit Murexin Aceton gereinigt werden.

Verarbeiten

Das Produkt ist einkomponentig und somit gebrauchsfertig, sollte jedoch vor der Anwendung durchgerührt werden. Bei der Verarbeitung ist die Spezialabdichtung WD-1K mit dem je nach dem Einsatzzweck geeigneten Werkzeug vollflächig aufzutragen. Die Verarbeitungszeit beträgt je nach Temperatur und Luftfeuchte ca. 30 - 40 Minuten.

Die Abdichtungsmembrane wird normgerecht vliesarmiert hergestellt.

Nach dem Auftrag von etwaig notwendigen Haftvermittlern, wird die Spezialabdichtung WD-1K, mit einem für den jeweiligen Anwendungsfall geeigneten Applikationswerkzeug, aufgebracht. Der Verbrauch für die Materialvorlage beträgt ca. 1,8 kg/m².

In die frisch aufgetragene Spezialabdichtung WD-1K wird das Murexin Nadelvlies NV 110, blasen- und faltenfrei eingebettet und anschließend mit der Spezialabdichtung WD-1K überdeckt, sodass kein Vlies mehr sichtbar ist und keine Stelle an der Oberfläche matt erscheint. Der Verbrauch für die Vliesüberdeckungsschicht beträgt ca. 0,9 kg/m².

Innen- oder Außenecken werden mit Murexin NV 110 VI und Murexin NV 110 VA ausgebildet.

Die einzelnen Vliesbahnen oder die Anschlüsse an sonstige Vliesformteile, sind mind. 5 cm zu überlappen.

Anschlüsse an Fremdmaterialien haben stets mit einer Anschlussbreite von mind. 10 cm zu erfolgen.

Überarbeitung der Spezialabdichtung WD-1K

a, Grundsätzlich wird die Spezialabdichtung WD-1K nach jedem Regenerereignis oder bei Verschmutzungen mit Murexin Aceton gereinigt, bevor Abdichtungsarbeiten fortgeführt werden.

b, Für Überarbeitungen der Spezialabdichtung WD-1K, die später als 21 Tage nach den vorhergehenden Applikationen der Abdichtung erfolgen sollen, sind folgende Arbeitsschritte einzuhalten:

- Reinigen der Fläche oder des Anschlussbereiches mit Murexin Aceton
- Eine Ablüftezeit der Lösungsmittel von mind. 20 Minuten bei 20 °C, ist vor Folgearbeiten einzuhalten
- Auftrag der Spezialversiegelung WD Top+ filmbildend und deckend
- Nach Trocknung der Spezialversiegelung WD Top+, kann die Spezialabdichtung WD-1K appliziert werden

c, Für die Überarbeitung der Spezialabdichtung WD-1K, mit zu verklebenden Oberflächen wie z. B. Fliesenbelägen oder Beschichtungen, wird nach deren Begehbarkeit, eine zusätzliche Schicht Spezialabdichtung WD-1K, mit einem Verbrauch von ca. 1 kg /m², als Einstreuschicht aufgetragen. Diese Aufnahmeschicht wird im frischen Zustand mit feuergetrocknetem Quarzsand 0,6 - 1,2 mm im Überschuss abgesandet. Vor den Verklebungs- bzw. Beschichtungsarbeiten, ist der überschüssige Quarzsand zu entfernen.

d, Sollen Oberbeläge nach 21 Tagen der Grundapplikation der Spezialabdichtung appliziert werden, so ist die zu überarbeitende Fläche zuvor mit Aceton zu reinigen und eine Haftvermittlungsschicht mit der Spezialversiegelung WD Top+ herzustellen.

Sowohl die Abdichtung als auch eine etwaig hergestellte Nutzschiicht, sind bis zur vollständigen Durchhärtung vor erhöhter mechanischer und chemischer Beanspruchung zu schützen.

Technische Angaben

chemische Basis	Silan modifiziertes Polymer
Dichte	1,34 g/cm ³
μ-Wert	521
sD-Wert	1,042 Meter bei 2 mm Schichtdicke
Farbe	Weiß/Hellgrau/Dunkelgrau
Verbrauch	2,7 kg/m ² für 2 mm Schichtdicke
Schichtdicke	je nach Anforderung zwischen 1,8 und 2,4 mm
Regenfestigkeit	ca. 30 Minuten (20°C/50% RLF) nach dem Auftrag
Offenzeit	ca. 30 Minuten (20°C/50% RLF)
Begehbarkeit	nach ca. 6 Stunden (20°C/50% RLF)
Zertifikate/Prüfberichte/erreichte Klasse	ETA nach EAD 030350-00-0402; Lebensmittelrechtliche Zulassung; Hagelschlagprüfung; Prüfung der Rhizom- und Wurzelbeständigkeit nach EN 13948
Shore-D-Härte	45 (28 d)
Chemikalienbeständigkeit	siehe Anhang
Objekt- und Material-Verarbeitungstemperatur	0 °C - 40 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	99 %
Regenfest	unmittelbar nach dem Auftrag
Brandverhalten nach EN 13501-1	Klasse E
Nutzungsdauer	W3
Klimazonen	M und S
Auferlegte Lasten	P1 bis P4

Prüfzeugnisse

Geprüft nach (Norm, Klassifizierung ...)

ETA nach EAD 030350-00-0402; Lebensmittelrechtliche Zulassung; Hagelschlagfest HW 7; Wurzelbeständig nach EN 13948; GEV-EMICODE EC1 Plus;

Untergrund

Geeignete Untergründe

Der Untergrund ist tragfähig und frei von trennend wirkenden, arteigenen oder artfremden Substanzen oder sonstigen üblicherweise auf Baustellen vorkommenden, für einen ausreichenden Haftverbund sich negativ auswirkenden Substanzen, herzustellen.

Graten oder scharfkantige Unebenheiten sollten vor dem Auftrag des Abdichtungsharzes abgestossen werden. Fehlstellen wie Vertiefungen, Mauerwerksfugen, Mörteltaschen, Kiesnester oder auch tiefere Ausbrüche und Lunker im Untergrund, sollten im Vorfeld mit Murexin Mörteln verfüllt, geebnet bzw. reprofiliert werden.

Untergrundvorbehandlung erfolgt durch geeignete mechanische Verfahren. Nichtsaugende Untergründe werden mit Murexin Aceton gereinigt.

Produkt- und Verarbeitungshinweise

Materialhinweise:

- Bei Verarbeitung außerhalb des idealen Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitsbereiches können sich die Materialeigenschaften merklich verändern.
- Materialien vor der Verarbeitung entsprechend temperieren!
- Um die Produkteigenschaften beizubehalten, dürfen keine Fremdmaterialien beigemischt werden!

Umgebungshinweise:

- Nicht bei Temperaturen unter + 0°C verarbeiten!
- Der ideale Temperaturbereich für Material, Untergrund und Luft liegt bei + 15°C bis + 25°C.
- Der ideale Luftfeuchtigkeitsbereich liegt bei 40 % bis 60 % relativer Feuchte.
- Während der Trocknungs-, Reaktions- und Erhärtungsphase ist speziell im Innenbereich für ausreichende Belüftung zu sorgen.
- Angrenzende Bauteile schützen!

Tipps:

- Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vorzuprüfen.
- Produktdatenblätter aller im System verwendeten MUREXIN Produkte beachten.
- Für Ausbesserungsarbeiten ein unverfälschtes Originalprodukt der jeweiligen Charge aufbewahren.

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Sicherheitshinweise

Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
- Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
- Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Atemschutz: Bei unzureichender Belüftung Atemschutz.

Handschutz: Schutzhandschuhe.

Handschuhmaterial

- Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

- Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz: Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.

Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Anwendung unserer Produkte darf nur durch Fachleute und/oder versierte, fachkundige und entsprechend handwerklich begabte Personen erfolgen. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vor zu testen. Naturgemäß können nicht alle möglichen, gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann, wurde verzichtet.

Die geltenden, technischen, nationalen und europäischen Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Materialien, Untergrund und nachfolgendem Aufbau beachten! Gegebenenfalls Bedenken anmelden. Mit Herausgabe einer neuen Version verliert diese ihre Gültigkeit.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind im Internet unter www.murexin.com abrufbar.