

Hydrostop AB 40 Anschlussband

- > hochelastisch
- > hochreißfest
- > hoch diffusionsoffen

**Gebinde-
abbildung
folgt in Kürze!**

Produktbeschreibung

Das Murexin HydroStop AB 40 Anschlussband ist ein hochelastisches, hochreißfestes und beidseitig vlieskaschiertes Dichtband. In Kombination mit der reaktiven Bauwerksabdichtung Murexin HydroStop RS 2K Reaktivabdichtung dient es der sicheren Anbindung der Flächenabdichtung an Tür- und Fensterelemente, als Abdichtung im Sockelbereich und bei Wandkonstruktionen aus Holzwerkstoffen sowie mineralischen Untergründen.

Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken auf Holzrost im unangebrochenen Originalgebäude lagerfähig
Unbegrenzt haltbar

Verarbeitung

Verarbeiten

Die Murexin HydroStop RS 2K Reaktivabdichtung wird auf das jeweilige Substrat in erforderlicher Schichtdicke vorgelegt, das Murexin HydroStop AB 40 Anschlussband blasen- und faltenfrei in die frische RS 2K Reaktivabdichtung angedrückt und in erforderlicher Schichtdicke mit der RS 2K Reaktivabdichtung überarbeitet. Es ist darauf zu achten, dass alle Ränder des AB 40 Anschlussbandes mit der RS 2K Reaktivabdichtung überspachtelt sind. Für die Überarbeitung von Bewegungsfugen ist eine schlaufenförmige und spannungsfreie Einarbeitung des AB 40 erforderlich.

Technische Angaben

sD-Wert	ca. 1 Meter
Farbe	Gelb
Zugfestigkeit	längs 75 N / 15 mm; quer 34 N / 15 mm
Bruchdehnung	längs 93%; quer 420%
Wasserdichtheit	> 1,5 bar
UV-Beständigkeit	mind. 500 Stunden

84525, Hydrostop AB 40 Anschlussband, gültig ab: 29.09.2026, Werner Jandrisits, Seite 1

Materialdicke

0,5 mm

Gewicht

ca. 200 g/m²

Produkt- und Verarbeitungshinweise

Materialhinweise:

- Bei Verarbeitung außerhalb des idealen Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitsbereiches können sich die Materialeigenschaften merklich verändern.
- Materialien vor der Verarbeitung entsprechend temperieren!
- Um die Produkteigenschaften beizubehalten, dürfen keine Fremdmaterialien beigemischt werden!
- Wasserzugabemengen oder Verdünnungsangaben sind genauest einzuhalten!
- Abgetönte Produkte vor der Verwendung auf Farbtongenauigkeit überprüfen!
- Farbgleichheit kann nur innerhalb einer Charge gewährleistet werden.
- Die Farbtonausbildung wird durch die Umgebungsbedingungen wesentlich beeinflusst.

Umgebungshinweise:

- Nicht bei Temperaturen unter + 5°C verarbeiten!
- Der ideale Temperaturbereich für Material, Untergrund und Luft liegt bei + 15°C bis + 25°C.
- Der ideale Luftfeuchtigkeitsbereich liegt bei 40 % bis 60 % relativer Feuchte.
- Erhöhte Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verzögern, niedrige Luftfeuchtigkeit und/oder höhere Temperaturen beschleunigen die Trocknung, Abbindung und Erhärtung.
- Während der Trocknungs-, Reaktions- und Erhärtungsphase ist für ausreichende Belüftung zu sorgen; Zugluft ist zu vermeiden!
- Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wind und Wetter schützen!
- Angrenzende Bauteile schützen!

Tipps:

- Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vor zu testen.
- Produktdatenblätter aller im System verwendeten MUREXIN Produkte beachten.
- Für Ausbesserungsarbeiten ein unverfälschtes Originalprodukt der jeweiligen Charge aufbewahren.

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Sicherheitshinweise

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Anwendung unserer Produkte darf nur durch Fachleute und/oder versierte, fachkundige und entsprechend handwerklich begabte Personen erfolgen. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vor zu testen. Naturgemäß können nicht alle möglichen, gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann, wurde verzichtet.

Die geltenden, technischen, nationalen und europäischen Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Materialien, Untergrund und nachfolgendem Aufbau beachten! Gegebenenfalls Bedenken anmelden. Mit Herausgabe einer neuen Version verliert diese ihre Gültigkeit.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind im Internet unter www.murexin.com abrufbar.