

MurePrime MPE 3

Metall Primer

- > monocomposant
- > pour l'intérieur et l'extérieur
- > apidement recouvrable
- > pour métaux nus
- > tôles revêtues par poudre et anodisées



Description du produit

Primaire d'adhérence monocomposant, prêt à l'emploi, de haute qualité et rapidement recouvrable, pour une adhérence optimale sur supports métalliques nus tels que, par exemple, l'acier inoxydable, l'Uginox, la tôle de zinc, l'aluminium, les tôles galvanisées, ainsi que sur les métaux revêtus par poudre et anodisés. Pour des applications en intérieur et en extérieur, MurePrime MPE 3 est destiné à la mise en œuvre ultérieure de l'imperméabilisation spéciale WD-1K.

Conditionnement

Seau	Suremballage	Palette
1 KG / BDO	6	360 BDO

Stockage

À l'abri du gel, au frais et au sec sur caillebotis en bois dans l'emballage d'origine non ouvert 365 jours

Utilisation

Outils recommandés

pinceau, rouleau à poils courts

Traitement

Après nettoyage avec l'acétone Murexin, appliquer le primaire métal MPE 3 au pinceau ou au rouleau à poils courts, en formant un film continu.

Données techniques

Base chimique

Densité

Teneur en matières solides

Viscosité

Couleur

Brillance

résine polyuréthane à durcissement à l'humidité

1,03 g/cm³

51 %

> 20.5 mm²/s

jaune clair

haute brillance

Technique d'étanchéification

Consommation	env. 50 g/m ²
Épaisseur de couche	env. 0,15 mm
Durée de traitement	env. 5 minutes à 20 °C
Temps de séchage	env. 25 minutes
Capacité de retouche	env. 25 minutes
Température de traitement	de 5 à 40 °C

Support

Supports adaptés

Le support doit être solide et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence, qu'elles soient propres au matériau ou étrangères. Nettoyer la surface avec de l'acétone Murexin. L'adhérence peut être améliorée par ponçage.

Pour un système parfait

Produits système

Spezialabdichtung WD-1K

Informations sur le produit et consignes d'utilisation

Consignes relatives au matériau :

- Un traitement en dehors de la plage de température et/ou d'humidité idéale peuvent modifier sensiblement les propriétés du matériau.
- Tempérer les matériaux en conséquence avant le traitement !
- Aucun corps étranger ne doit être ajouté afin de conserver les propriétés du produit !

Consignes environnementales :

- Ne pas traiter à des températures inférieures à + 10 °C !
- La plage de température idéale pour le matériau, le support et l'air est comprise entre + 15 °C et + 25 °C.
- La plage d'humidité idéale est comprise entre 40 % et 60 % d'humidité relative.
- Une humidité élevée et/ou des températures basses retardent le séchage, la prise et le durcissement, une humidité basse et/ou des températures élevées ont un effet inverse.
- Pendant la phase de séchage, de réaction et de durcissement, il est nécessaire de prévoir une ventilation adéquate, notamment à l'intérieur.
- Protéger les composants adjacents !

Conseil :

- Nous recommandons généralement de préparer à l'avance une zone de test ou de tester le produit sur un échantillon.
- Respecter les fiches techniques de tous les produits MUREXIN utilisés dans le système.
- Conserver un produit original non ouvert du lot concerné pour les travaux de retouche ultérieurs.

Nos données sont des valeurs moyennes qui ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles, les valeurs indiquées pour un paquet individuel peuvent varier légèrement sans que cela n'affecte l'adéquation du produit.

Consignes de sécurité

Les informations fournies dans cette fiche technique sont basées sur notre longue expérience de nos produits et l'état actuel de nos connaissances. Cette fiche technique est fournie à l'acheteur sans aucune obligation contractuelle, y compris induite par la vente du produit. Nous garantissons la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente. L'utilisation de nos produits est réservée à des spécialistes et/ou des personnes compétentes et qualifiées avec les aptitudes correspondantes d'un artisan. L'utilisateur est responsable de l'exécution professionnelle de son travail, même en cas de demande d'informations complémentaires. Par principe, nous recommandons d'appliquer le produit sur une surface d'essai ou de réaliser une série de petits essais avant l'application proprement dite du produit. Du fait de la nature des travaux, il est impossible de couvrir tous les cas d'application possibles, présents et futurs ainsi que leurs particularités. Les indications considérées comme connues par des spécialistes ont été ignorées.

En outre des fiches techniques, les normes et les directives techniques en vigueur dans la Communauté européenne et le pays

84522, MurePrime MPE 3 Metall Primer, valide à compter du: 09.07.2026, Nicole Zeiml, Page 2

d'utilisation du produit en ce qui concerne les matières, le support et la structure subséquente doivent être observées ! Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter. La publication d'une nouvelle version rend celle-ci caduque.

Les versions actuelles des fiches techniques et de sécurité ainsi que des conditions générales de vente sont disponibles en ligne sur notre site Internet www.murexin.com.