

ADESIVO PROFIFLEX KPF 31 BIANCO

- > lungo tempo di posa
- > elevata stabilità
- > per diverse applicazioni, destinata ai professionisti



Descrizione del prodotto

Malta adesiva in polvere bianca, resistente all'acqua e al gelo, a presa idraulica, per uso alimentare. In ambienti interni ed esterni per la posa di lastre e piastrelle di ceramica contenenti una percentuale di acqua assorbita inferiore allo 0,5% (gres fino) e per pietre naturali, con elevata sollecitazione termica o statica.

Fornitura:

Confezione	Cartone	Pallet
------------	---------	--------

Stoccaggio:

Conservare per 365 giorni, protetto dal gelo, in ambiente fresco e asciutto su griglia di legno nella confezione originale intatta.

Lavorazione

Attrezzi consigliati:

mescolatore elettrico a funzionamento lento, contenitore di miscelazione adatto, cazzuola da muratore, spugna

La cazzuola a pettine deve essere adattata al rispettivo materiale di posa.

Miscelazione:

Miscelare in un recipiente di miscelazione pulito agitando con un mescolatore a funzionamento lento fino a ottenere una massa omogenea e priva di grumi (tempo di miscelazione circa 3 minuti).

Lavorazione:

Applicare la malta di posa sul sottofondo in 2 fasi di lavoro. Nella 1° fase di lavoro viene steso un sottile strato di contatto. Nella 2° fase di lavoro il letto di adesivo viene disposto sullo strato ancora bagnato utilizzando la relativa dentatura con un'angolazione di 45°- 60°. Applicare il materiale di posa nel letto di malta fresco ed eventualmente rimuovere i residui di malta con una spugna umida.

41035, ADESIVO PROFIFLEX KPF 31 BIANCO, valido da: 13.02.2020, Magdalena Riegler, Pagina 1

Tecnologia per la posa di piastrelle

All'esterno e in zone altamente sollecitate, si deve applicare il procedimento di posa combinato (buttering-floating).

In presenza di tipologie di pietra sconosciute, si raccomanda di effettuare un incollaggio di prova. Non adatta per pietre sensibili all'acqua; in questi casi utilizzare solo prodotti ad azione rapida.

Dati tecnici

completamente caricabile	dopo ca. 48 ore
Colore	bianco
Correggibilità	ca. 5 min.
Consumo	Consumo in base alla dentatura: ca. 1,7 kg/m ² con dentatura di 6 mm, ca. 2,3 kg/m ² con dentatura di 8 mm, ca. 2,9 kg/m ² con dentatura di 10 mm
Tempo di apertura	ca. 30 min.
Tempo di riposo	nessuna
Spessore dello strato	max. 5 mm
Tempo di lavorazione	ca. 4 ore
Chiudibile/calpestable	dopo ca. 12 ore
Fabbisogno d'acqua	ca. 0,32 l/kg (corrispondenti a 8 l / 25 kg)

Certificati di prova

Controllato ai sensi di (norma, classificazione...)

EN 12004

EC1Plus

Sottofondo

Sottofondi adatti:

calcestruzzo massetto di cemento

massetto di anidrite

asfalto colato

intonaco di gesso

cemento di calce

muratura

pannello di cartongesso

calcestruzzo,

calcestruzzo poroso

materiali legnosi

Non idonei: legno, metallo, plastica, sottofondi legati con cemento prima del ritiro definitivo.

Il sottofondo deve essere asciutto, protetto dal gelo, resistente, portante, stabile e privo di polvere, sporcizia, olio, grasso, distaccanti e parti staccate e deve essere conforme alle direttive e alle norme tecniche nazionali ed europee vigenti nonché alle "regole generalmente riconosciute della tecnica".

Avvertenze sul prodotto e di lavorazione

Avvertenze sul materiale:

- In caso di lavorazione al di fuori dell'intervallo ideale di temperatura e/o umidità dell'aria, le proprietà del materiale possono variare considerevolmente.
- Regolare in modo adeguato la temperatura dei materiali prima della lavorazione!
- Per conservare le proprietà dei materiali, non miscelare materiali estranei!
- Le quantità di acqua e le indicazioni di diluizione devono essere rispettate con esattezza!
- Prima dell'uso di prodotti a colore, verificarne la tonalità!
- L'uniformità del colore può essere garantita soltanto nell'ambito dello stesso lotto!
- La resa del colore viene influenzata in modo sostanziale dalle condizioni ambientali.
- Il materiale miscelato che inizia già a indurire non deve essere ulteriormente diluito né mescolato con materiale fresco!

Avvertenze ambientali:

- Non lavorare a temperature inferiori a 5 °C!
- L'intervallo di temperatura ideale per materiale, sottofondo e aria è compreso tra +15°C e +25°C.
- L'intervallo di umidità dell'aria ideale è compreso tra il 40% e il 60% di umidità relativa.
- Un'umidità dell'aria superiore e/o temperature inferiori ritardano l'essiccazione, la presa e l'indurimento, mentre un'umidità dell'aria inferiore e/o temperature superiori accelerano tali processi.
- Durante le fasi di essiccazione, reazione e indurimento è necessario provvedere a una ventilazione sufficiente, evitando correnti d'aria!
- Proteggere dall'irraggiamento solare diretto, dal vento e dagli agenti atmosferici!
- Proteggere i componenti contigui!
- Prima dell'utilizzo di impermeabilizzazioni occorre spianare i punti difettosi e le superfici irregolari in un'unica operazione.
- In esterni, in zone permanentemente umide, in zone a forte sollecitazione nonché con pietra naturale e grandi formati occorre usare il metodo combinato (buttering/floating).

Suggerimenti:

- In linea di principio, consigliamo di effettuare preventivamente una prova su una superficie campione o di testare il prodotto con un piccolo tentativo.
- Attenersi alle schede tecniche di tutti i prodotti MUREXIN utilizzati nel sistema.
- Per eventuali riparazioni conservare un prodotto originale del rispettivo lotto.
- Per massetti riscaldati, il processo di riscaldamento deve avere luogo prima della posa.
- Durante la lavorazione e l'indurimento non è consentito accendere il riscaldamento a pavimento.

I nostri dati rappresentano valori medi determinati in condizioni di laboratorio. Poiché le materie prime utilizzate sono naturali, i valori indicati di una singola fornitura possono discostarsi leggermente senza pregiudicare l'idoneità del prodotto.

Avvertenze di sicurezza

La presente scheda tecnica si basa su numerose esperienze e intende fornire consulenza secondo le migliori conoscenze, tuttavia non è giuridicamente vincolante e non può costituire il fondamento di un rapporto giuridico contrattuale né un obbligo accessorio del contratto di acquisto. Per la qualità dei nostri materiali garantiamo nell'ambito delle nostre Condizioni Generali. L'utilizzo dei nostri prodotti è consentito soltanto a addetti specializzati e/o a persone versate, esperte e conformemente dotate per i lavori manuali. L'utente rimane tenuto a chiarire eventuali dubbi e a eseguire una lavorazione a regola d'arte. In linea di principio consigliamo di effettuare preventivamente una prova su una superficie campione o di testare il prodotto con un piccolo tentativo. Non è possibile naturalmente includere tutti i casi di applicazione e le particolarità possibili, presenti e futuri. Sono stati omessi dati che si presume siano conosciuti agli esperti. Rispettare le norme e le direttive tecniche, nazionali ed europee, vigenti e le schede tecniche relative a materiali, sottofondo e alla sovrastruttura successiva! Segnalare eventuali dubbi. Con la pubblicazione di una nuova versione, la presente perde la propria validità. La scheda tecnica aggiornata all'ultima versione, la scheda dati di sicurezza e le Condizioni Generali possono essere consultati presso www.murexin.com.