

Kremenovi peski

# PESEK ZA ODBOJKARSKA IGRIŠČA (BEACHVOLLEY SAND), kremenov pesek za odbojkarška igrišča



- > Naravnega izvora
- > 100% opran, brez organskih nečistoč
- > Presejan
- > Izrednih mehanskih lastnosti
- > Pravilne zrnivosti

## Opis izdelka

Fini kremenov pesek, dekorativne bele barve, zrnivosti 0,063 - 1,0 mm. Zaradi svoje zrnovostne sestave je idealen za odbojkarška in druga športna ter otroška igrišča. Tudi po dežju pesek ostane sipek in s tem primeren za takojšnje nadaljevanje igre. Ob pravilni drenaži igrišča je pesek lahko in enostavno vzdrževati, kar omogoča večletno uporabo. Naravno vlažen.

### Oblika pri dobavi:

| Embalaža | Zunanja embalaža | Paleta |
|----------|------------------|--------|
| RINFUZA  |                  |        |

### Skladiščenje:

Rok trajanja je neomejen od dneva proizvodnje.

## Tehnični podatki

|                        |   |
|------------------------|---|
| Prostorninska masa     | sipko stanje: 1100 kg/m <sup>3</sup> ; zbito stanje: 1530 kg/m <sup>3</sup>               |
| Prostorninska masa zrn | 2636 kg/m <sup>3</sup>  |
| Barva                  | dekorativne bele barve  |
| Zrnavost               | 0,063 - 1,0 mm, za aktualno sejhalno analizo se obrnite na oddelek za tehnično svetovanje |
| Poraba                 | odvisno od širine, dolžine in globine igrišča.  |
| Vlaga                  | do 4 %  |

## Kremenovi peski

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Trdota po Mohsu       | 7          |
| Žaroizguba            | < 0,2 %    |
| Temperatura sintranja | nad 1500°C |
| Zmehčišče             | nad 1720°C |

## Poročila o preiskavi

**Preiskano v skladu z zahtevami (standarda, razvrstitve...)**  
EN 13139

## Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:

- Pred obdelavo materiale ustrezno temperirajte!
- Da bi ohranili lastnosti izdelka, ne smete dodajati tujih materialov!
- Barvna konsistenca je zajamčena samo v eni seriji.
- Če uporabljate različne izdelke (na istem objektu), ni mogoče zagotoviti absolutnega ujemanja barv niti z istim imenom barve.
- Sprememba barve pri dodajanju kremenčevega peska, tiksotropnih snovi, nastavitvenih sredstev in podobno.

Nasveti:

- V osnovi priporočamo, da preizkusno območje ustvarite vnaprej ali pa ga predhodno preizkusite z majhnim testom.
- Upoštevajte podatke o izdelku za vse izdelke MUREXIN, ki se uporabljajo v sistemu.
- Za popravila hranite originalni izdelek ustrezne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile določene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin se lahko navedene vrednosti posamezne dostave nekoliko razlikujejo, ne da bi to vplivalo na ustreznost izdelka.

## Varnostni napotki

Informacije o izdelku glede sestave, ravnanja, čiščenja, ustreznih ukrepov in odstranjevanja najdete na varnostnem listu.

- Produkt ne vsebuje respiratornih delcev.
- Varen za uporabo.
- Hraniti ločeno od hrane, pijač.
- V primeru večjega prašenja zagotoviti ustrezno prezračevanje in obvezno nošenje zaščitnih mask.
- Priporočljiva zaščita rok (rokavice iz nitrila oziroma butila).
- Umiti roke po uporabi oziroma pred odmori.
- PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. V primeru nadaljnjih težav se posvetovati z zdravnikom.

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različica ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na [www.murexin.com](http://www.murexin.com).

## Kemična analiza

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| SiO <sub>2</sub>               | > 98 %  |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0,297 % |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0,658 % |
| TiO <sub>2</sub>               | 0,032 % |
| CaO                            | 0,041 % |
| MgO                            | 0,027 % |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  | 0,009 % |
| K <sub>2</sub> O               | 0,104 % |