

Reinigung und Pflege von Reaktionsharz-Böden

1. Baufeinreinigung

Die Pflege ist das Konservieren des sauberen Zustandes auf bestimmte Zeitdauer. Unter der Reinigung wird das Entfernen der Verunreinigungen von den Fußbodenoberflächen verstanden.

Pflege und Reinigung von Epoxy- bzw. Polyurethanharzböden dienen u. a. zur Verbesserung der Begehbarkeit, der Hygiene am Arbeitsplatz, der Erhaltung des Nutzwertes und der optisch-ästhetischen Funktion.

Kunstharz Oberflächen zeigen herstellungs- und baustellenbedingt Unregelmäßigkeiten in Struktur und Fargebung. Sie sind daher kein Grund zur Beanstandung. An Fußbodenoberflächen sind auch bei regelmäßiger Reinigung und Pflege typische Gebrauchsspuren wie z.B. Kratzer unvermeidbar.

2. Einpflege

Aufbringen eines Schutzfilmes vor der ersten Nutzung (auf glatten Böden im Innenbereich)

- Wischen
- Bürsten
- Polieren

Poren füllende und/oder Film bildende Pflegemittel auf Basis von Polymeren

z. B. Aqua Parkett Vollpflege AP 20

Nach ausreichender Erhärtung des Fußbodens; frühestens 7 Tage nach Fertigstellung (20 °C)

Bei elektrisch ableitfähigen Böden kann die Ableitfähigkeit durch die Schutzschicht beeinträchtigt werden.

Auf geeignete Produkte ist zu achten!

Anmerkung:

Auf befahrenen Flächen wird keine Einpflege empfohlen!

3. Unterhaltsreinigung und 4. Zwischenreinigung

Regelmäßige Entfernung loser und haftender Verschmutzungen

- Ggf. Schutzfilm der Erstpfege auffrischen

Trockenreinigung:

- Fegen
- Saugen

Nassreinigung:

- Wischen
- Reinigungsautomat

Neutrale bis leicht alkalische Universalreiniger, z.B. Alkalischer Grundreiniger Colo GR 20. Täglich bis wöchentlich, je nach Art und Umfang der Verschmutzung

5. Grundreinigung

Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen und Pflegemittelrückständen

- Abtrag des Schutzfilmes aus der Erstpfege
- Erneute Einpflege durch Aufbringen eines Schutzfilms

Mechanische Reinigung:

- Schrubben
- Bürsten

Maschinelle Reinigung:

- Ein- bzw. Zweischeiben-Reinigungsmaschinen
- Reinigungsautomaten

Keine scheuernden Pads oder harten Bürsten verwenden!

Alkalisch/Saurer Reiniger

z. B. Colo AR 30 für Öl- od. Colo SR 30 für Kalkverschmutzungen

Je nach Verschmutzungsgrad 1-2 mal jährlich.

Da durch die Grundreinigung der Schutzfilm der Erstpfege entfernt wird, muss anschließend der Boden mit klarem Wasser gespült und erneut Schutzbehandelt werden (siehe Erstpfege).

Keine extrem sauren oder lösemittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden! **Reinigungsmittel und –verfahren möglichst an kleinen Probeflächen prüfen!** Diese Hinweise beruhen auf Erfahrungen aus der Praxis. Welche Reinigungsprodukte/-methoden am besten geeignet sind, empfehlen wir, direkt mit einem Reinigungsspezialisten abzustimmen.