

**MUREXIN**

[www.murexin.com](http://www.murexin.com)

# Das **Finish** für **Profis!**

MUREXIN Beton-  
imprägnierung **NE 24**

- **Hochwertig**
- **UV-Beständig**
- **Langlebig**



**MUREXIN. Das hält.**

# Der perfekte Oberflächen- schutz für mineralische Flächen!



## MUREXIN Betonimprägnierung **NE 24**



### Produkt**vorteil**

- Hochwertiger Schutz für mineralische Untergründe
- UV-Beständig und extrem widerstandsfähig
- Blättert nicht ab und zerkratzt nicht
- Für Innen und außen geeignet



### Qualitäts**merkmal**

- Hochwertiges Erscheinungsbild durch den Nasseffekt
- Veredelt Beton, Terrazzo und Design Beläge durch den Nasseffekt
- Keine Versiegelung oder Beschichtung



### Ihr **Nutzen**

- Niedriger Verbrauch
- Zeitersparnis und schnelles Weiterarbeiten
- Optimale Lösung für Produktionshallen, Industriestätten, Einkaufszentren oder Tiefgaragen



### Umwelt**qualität**

- Durch die geschlossene Oberfläche ist die tägliche Reinigung schneller und leichter
- Weniger bis gar keine Reinigungsmittel notwendig
- Perfekter Schutz gegen Öle und sonstige Flüssigkeiten
- Murexin AG ist nach ISO 14001\* zertifiziert



### Verarbeitun**gsvorteil**

- Dringt (je nach Saugverhalten) bis zu 1 cm in den Boden ein
- Schnelle Aushärtung (je nach Untergrund), dadurch nach 3 bis 5 Stunden begehbar



### System**vorteil**

MUREXIN hat sich seit jeher der Stabilität bei gleichzeitiger Effizienz verschrieben. Gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden wollen wir etwas bauen, dem wir vertrauen können. Eine Basis, die auf besten Umweltstandards und Produktinnovationen beruht. Wir von MUREXIN unterscheiden uns aber nicht alleine durch unsere Produkte, sondern durch eine Vielzahl an Leistungen, die wir unseren Kunden und Partnern bieten.

\* Übergeordnetes Ziel des Umweltmanagements nach ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme ist die Förderung des Umweltschutzes und Verhütung von Umweltbelastungen im Einklang mit sozioökonomischen Erfordernissen. Die ISO 14001 schreibt fünf Elemente für eine Zertifizierung vor, wobei jedes Element weitere konkrete Anforderungen stellt: Umweltpolitik, Planung, Verwirklichung und Betrieb, Überprüfung, Managementbewertung)

Die neu entwickelte **Betonimprägnierung NE 24** garantiert, dass die Oberfläche nicht nur schmutz- und ölabweisend ist, sondern auch langlebig.

*Die langjährige Erfahrung mit Beschichtungen und Versiegelungen macht es möglich: Die MUREXIN Betonimprägnierung NE 24 ist keine Versiegelung oder Beschichtung, sie dringt direkt in den Boden ein und bietet so einen hochwertigen Schutz gegen schädliche Stoffe.*

## MUREXIN Betonimprägnierung **NE 24**



- Glänzend aufpolierbar
- Langzeitwirkend
- Dampfdiffusionsoffen
- Hydrophobierend
- Nasseffekt

### Produkteigenschaften

Gebrauchsfertiges, 1-komponentiges, transparentes, lösemittelhaltiges Imprägnierungsmittel mit sehr guter Alkalibeständigkeit auf Basis eines oligomeren Siloxanes. Bildet eine hydrophobe, wasser- und ölabweisende Oberfläche, wodurch die Reinigbarkeit der Oberfläche verbessert wird. Der ausgehärtete Oberflächenschutz ist dampfdiffusionsoffen und UV-stabil. Je nach Qualität und Saugverhalten des Untergrundes wird oberflächlich ein dementsprechender Nasseffekt erzielt.

### Anwendung

Zur Imprägnierung von mineralischen Oberflächen wie z.B. Beton, Zementestrich, mineralischen Fließmassen, etc.

### Technische Daten

**VERBRAUCH:**

0,05-0,1 kg/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

**DICHTE:** ca. 0,9 g/cm<sup>3</sup>

**FLÜCHTIGE ANTEILE:** ca. 30 %

**FESTKÖRPER:** ca. 70 %

**EINDRINGTIEFE:** ca. 10 mm je nach Untergrund

**LIEFERFORM:** 10 Liter BKA (42 Stk./Palette)

### Verarbeitung

**EMPFOHLENES WERKZEUG:**

Wischmopp, Drucksprüher und Einscheibenmaschine.

**UNTERGRUND**

Der Untergrund muss entsprechend der geltenden Normen trocken (< 5 Gew%), tragfähig und frei von trennend wirkenden, arteigenen oder artfremden Substanzen sein. Es ist darauf zu achten, dass nicht zu imprägnierende, benachbarte Flächen gut abgedeckt werden. Fensterflächen, Holz, Pflanzen, etc. vor Spritzern schützen.

**VERARBEITUNG**

Die Betonimprägnierung NE 24 wird am Besten maschinell durch Spritz-Applikation aufgebracht. Kleinere Flächen können auch mit Pinsel, Bürste oder Roller behandelt werden. Nach ca. 10 Minuten kann die Oberfläche mittels Einscheibenmaschine (weißes Pad) aufpoliert werden. Für stark saugende Untergründe sind gegebenenfalls mehrere Behandlungsvorgänge notwendig.

**Das jeweils neueste Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter [www.murexin.com](http://www.murexin.com)**

# MUREXIN

[www.murexin.com](http://www.murexin.com)

## MUREXIN GmbH

A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1

Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401-187, E-Mail: [info@murexin.com](mailto:info@murexin.com)

### Ungarn: Murexin Kft.

H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2.  
Tel.: +36/1/262 60 00, Fax: +36/1/261 63 36  
E-Mail: [murexin@murexin.hu](mailto:murexin@murexin.hu)

### Tschechien: Murexin spol. s r.o.

CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679  
Tel.: +420/5/484 26 711, Fax: +420/5/484 26 721  
E-Mail: [murexin@murexin.cz](mailto:murexin@murexin.cz)

### Slowakei: Murexin s r. o.

SK-831 04 Bratislava, Magnetová 11  
Tel.: +421/2/492 77 245, Fax: +421/2/492 77 220  
E-Mail: [murexin@murexin.sk](mailto:murexin@murexin.sk)

### Polen: Murexin Polska sp. z o.o.

PL-31-320 Kraków, ul. Słowicza 3  
Tel.: +48/12 265 01 10  
E-Mail: [biuro@murexin.pl](mailto:biuro@murexin.pl)

### Slowenien: Murexin d.o.o.

SLO-2310 Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 31b  
Tel.: +386/2/805 09 20, Fax: +386/2/805 09 21  
E-Mail: [info@murexin.si](mailto:info@murexin.si)

### Schweiz: Murexin AG

CH-8303 Bassersdorf, Hardstrasse 20  
Tel.: +41/44/877 70 30, Fax: +41/44/877 70 33  
E-Mail: [info@murexin.ch](mailto:info@murexin.ch)

### Russland: ООО МУРЕКСИН (Murexin GmbH.)

141980 Dubna, Moscow Region  
ul. Universitetskaya 11, Russian Federation  
Tel.: +7/496/212 85 79, Fax: +7/496/212 85 79  
E-Mail: [info@murexin.ru](mailto:info@murexin.ru)

