

## FIXATEUR EL 720



- > adapté aux rouleaux
- > antistatique
- > multiples utilisations

### Description du produit

Fixateur antistatique, sans solvants, facile à travailler et adapté aux rouleaux. Uniquement en intérieur, pour la fixation de toutes les dalles de moquette antistatiques autoportantes ou avec une face arrière en textile ou en textile non tissé. Les revêtements de sol fixes peuvent facilement être repris. Convient au chauffage au sol et au passage des sièges à roulettes.

#### Conditionnement :

| Seau       | Suremballage | Palette |
|------------|--------------|---------|
| 25 KG / KE |              | 12      |

#### Stockage :

À l'abri du gel, au frais et au sec sur caillebotis en bois dans l'emballage d'origine non ouvert : 240 jours

### Utilisation

#### Outils recommandés :

rouleau microfibres, pinceau

#### Traitement :

Appliquer le fixateur universel EL 720 antistatique avec un rouleau en microfibres de manière uniforme et sur toute la surface de pose. En cas de subjectiles poussiéreux ou fortement absorbants, apprêter au préalable avec de la couche de fond D7 ou de l'apprêt adhésif spécial DX9 (dilué à l'eau au rapport 1:2). Pour les coins et le pourtour, utiliser un rouleau plus petit ou un pinceau. Poser les dalles de moquette et maroufler toute la surface. Le pouvoir adhérent de la surface peut être ajusté en fonction de la quantité appliquée.

Retrait du revêtement : pour décoller le revêtement, commencer par soulever délicatement les bords. Pour restaurer la surface de pose d'origine, éliminer mécaniquement aussi bien que possible les restes de revêtement et de fixateur. Le cas échéant, ramollir à l'eau chaude et laver après env. 15 à 20 minutes. Si nécessaire, répéter la procédure de nettoyage.

## Données techniques

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Durée de séchage à l'air | env. 10 à 30 min.  |
| Durée de mise en place   | env. 20 à 60 min.  |
| Couleur                  | anthracite   |
| Consommation             | env. 100 à 150 g/m <sup>2</sup> en fonction du support et de la face postérieure du revêtement |
| Poids spécifique         | 1,1 g/cm <sup>3</sup>  |

## Support

### Supports adaptés :

Convient aux supports absorbants, supports enduits, panneaux de particules, et supports non absorbants, tels que les anciennes surfaces utilitaires.

Le support doit être sec, solide, portant, stable, à l'abri du gel et sans poussière, dépôts, huile, graisse, produits de démoulage ou particules. Il doit être conforme aux réglementations techniques nationales et européennes en vigueur, aux normes ainsi qu'aux « règles généralement admises dans le domaine ».

## Informations sur le produit et consignes d'utilisation

### Consignes relatives aux matériaux :

- En cas de traitement en dehors de la plage de température et/ou d'humidité ambiante idéale, les propriétés du matériau peuvent changer significativement.
- Veiller à ce que les matériaux soient à la température recommandée !
- Pour conserver les propriétés du produit, ne pas mélanger avec d'autres matériaux !
- Respecter précisément les quantités d'eau à ajouter ou les indications de dilution !
- Contrôler la couleur des produits avant de les appliquer pour vérifier qu'elle est bien identique avec celle sur support !
- L'uniformité de la couleur n'est garantie que dans une même charge.
- Les conditions ambiantes ont une forte influence sur la couleur finale.

### Informations sur l'environnement de travail :

- Ne pas traiter si la température du support est inférieure à +15 °C !
- La plage de température idéale pour le matériau, le support et l'air est de +15 °C à +25 °C.
- L'humidité relative de l'air idéale est comprise entre 40 et 60 %.
- Le temps de séchage, de prise et de durcissement est réduit lorsque la température est élevée/l'humidité ambiante est basse. À basse température et haute humidité ambiante, les durées correspondantes sont augmentées.
- Pendant les phases de séchage, de réaction et de durcissement, veiller à assurer une ventilation suffisante ; éviter les courants d'air !
- Protéger des rayons directs du soleil, du vent et des intempéries !
- Protéger les éléments de construction adjacents !

### Conseils :

- Nous recommandons d'appliquer d'une manière générale le produit sur une surface à titre d'essai ou de tester sur de petites surfaces.
- Observer les fiches techniques de tous les produits MUREXIN utilisés dans le système.
- Pour les travaux de réparation, conserver un produit original de la charge correspondante.

Les indications fournies sont des valeurs moyennes déterminées dans des conditions de laboratoire. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles, les valeurs indiquées d'une seule livraison peuvent légèrement varier sans affecter les caractéristiques du produit.

## Consignes de sécurité

Les informations fournies dans cette fiche technique sont basées sur notre longue expérience de nos produits et l'état actuel de nos connaissances. Cette fiche technique est fournie à l'acheteur sans aucune obligation contractuelle, y compris induite par la vente du produit. Nous garantissons la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente. L'utilisation de nos produits est réservée à des spécialistes et/ou des personnes compétentes et qualifiées avec les aptitudes correspondantes d'un artisan. L'utilisateur est responsable de l'exécution professionnelle de son travail, même en cas de demande d'informations complémentaires. Par principe, nous recommandons d'appliquer le produit sur une surface

**65015, FIXATEUR EL 720, valide à compter du : 12.06.2020, Magdalena Riegler, Page 2**

d'essai ou de réaliser une série de petits essais avant l'application proprement dite du produit. Du fait de la nature des travaux, il est impossible de couvrir tous les cas d'application possibles, présents et futurs ainsi que leurs particularités. Les indications considérées comme connues par des spécialistes ont été ignorées. En outre des fiches techniques, les normes et les directives techniques en vigueur dans la Communauté européenne et le pays d'utilisation du produit en ce qui concerne les matières, le support et la structure subséquente doivent être observées ! Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter. La publication d'une nouvelle version rend celle-ci caduque.&nbsp; Les versions actuelles des fiches techniques et de sécurité ainsi que des conditions générales de vente sont disponibles en ligne sur notre site Internet [www.murexin.com](http://www.murexin.com).